PLASPACTUNA®

Barbotine d'étanchéité

CE

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF SPRL
Industriepark – Zwijnaarde 6
B-9052 Gent
België

11

EN 998-1
Algemeen toepasbare pleistermortel
Mortier d'enduit tout usage
Normalputzmörtel
TYPE GP

Brandweerstand/Résistance au feu/Brandverhalten		F
Aanhechting/Adhérence/Haftzugfestigkeit	N/mm²	1,00 – FP:B
Waterabsorptie/Absorption d'eau/Wasseraufnahme	kg/m²min^{0,5}	W2
Waterdampdoorlatendheid	μ	25 (TV)
Perméabilité à la vapeur d'eau/Wasserdampfdurchlässigkeit		
Thermische geleidbaarheid/Conductivité thermique	W/m.K	0,76 (TV)
Wärmeleitfähigkeit		

W2

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF SPRL
is EN ISO 9001:2008 gecertificeerd
est EN ISO 9001:2008 certifiée
is EN ISO 9001:2008 certificated
ist EN ISO 9001:2008 zertifiziert

Certificaat/Certificat/Certificate/Zertifikat: BE 04/1432.QA

Caractéristiques



PLASPACTUNA® est une composition sèche qui donne un badigeonnage ou un mortier prêt à l'emploi par la simple addition d'eau.
Un revêtement de PLASPACTUNA® a une étanchéité élevée ainsi qu'une excellente adhérence et est élastique.
PLASPACTUNA® peut être facilement recouvert de peinture et se laisse finir décorativement avec un rouleau de structure.
On peut colorer le PLASPACTUNA® avec des pigments p.ex. P.T.B.-PIGMENTS d'une peinture latex p. ex. POLYCOLORIT®.
PLASPACTUNA® s'applique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à du béton et à tout ouvrage en maçonnerie, pour protéger des murs de fondation et pour étancher des puits d'eau de pluie, des parties humides dans des caves, des puits, des tuyaux en béton, etc. PLASPACTUNA® s'emploie aussi bien en surface qu'en sous-sol.

PLASPACTUNA® peut être classé comme CS IV W2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Catégorie et valeurs conforme NBN EN 998-1
Résistance à la compression (après 28 jours)	**CS IV** ca. 30 MPa
Résistance à la traction (adhérence)	≥ 1 N/mm²
Absorption d'eau (capillaire)	**W2** ≤ 0,2 kg/m².min^{0,5}
Résistance à la diffusion de vapeur (μ)	≤ 25
Conductivité thermique (λ)	≤ 0,76 W/m.K
Réaction au feu	F

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
Mortier: ± 4,5 L à 5 L d'eau/ sac de 20 kg (± 22 à 25%) Badigeonnage: ± 5 L à 6 L d'eau/ sac de 20 kg (± 25 à 30%)	1,4 kg/mm/m² en poudre	10 kg (seau) et 20 kg
Couleur	**Temps d'utilisation**	**Température d'application**
Gris & blanc	± 45 min.	+ 5°C jusqu'à + 30°C

Mode d'emploi

L'application se fera toujours sur un support stable, pur, sain, débarrassé de poussières et de traces d'huile, à une température de + 5°C au minimum. Des supports poreux seront au préalable humidifiés légèrement. Le salpêtre éventuel et d'anciennes couches de peinture ou d'enduit sont d'abord entièrement enlevés. Les fissures, cavités et joints sont réparés préalablement avec du PLASPACTUNA® gâché en une consistance de mortier ou avec un mélange de RAPOLITH®-ciment rapide et de COMPAKTUNA®. Les angles horizontaux ou verticaux peuvent également être préalablement arrondis avec du PLASPACTUNA® gâché en une consistance de mortier. Après ces travaux de préparation, il faut humidifier suffisamment le support.

- Pour obtenir une **consistance de mortier** de PLASPACTUNA®, la poudre sèche doit être gâchée avec environ 22% à 25% d'eau c.-à-d. environ 4,5 L à 5 L d'eau sur 20 kg de produit. Au terme d'un mélange soigneux, il faut laisser reposer le mortier ainsi obtenu pendant 5 minutes. Ensuite le mortier doit être une nouvelle fois mélangé intensivement. Le mortier est à présent prêt à l'emploi.
- Pour obtenir un **badigeonnage** de PLASPACTUNA®, la poudre sèche doit être gâchée avec environ 25% à 30% d'eau c.-à-d. ± 5 L à 6 L d'eau sur 20 kg de produit jusqu'à ce que soit obtenue une masse épaisse exempte de grumeaux. Au terme d'un mélange soigneux, il faut laisser reposer le badigeonnage ainsi obtenu pendant 5 minutes. Ensuite le badigeonnage doit être une nouvelle fois mélangé intensivement. Le badigeonnage est à présent prêt à l'emploi.

PLASPACTUNA® s'applique avec une brosse large, jusqu'à ce que l'on obtienne une couche épaisse uniforme et exempte de pores. Une deuxième couche est appliquée après avoir éventuellement humidifié légèrement la première couche et avant que celle-ci ne soit trop durcie (p.ex. le jour suivant). Une couche de finition décorative est, si nécessaire, appliquée dans une troisième couche supplémentaire.

Épaisseur minimale totale du badigeonnage: 2 mm.

Emballage

PLASPACTUNA® est disponible en gris et en blanc, en 10 kg (seau) et en 20 kg (sac). Chaque sac de 20 kg contient un sac en polyéthylène.
Conservation: dans l'emballage d'origine fermé et dans un endroit sec: 6 mois.

Consultez notre "Service Technique". Il est gratuitement à votre disposition. Les applications et les possibilités de mise en oeuvre de nos produits sont tellement nombreuses qu'une application uniforme ne peut être prescrite. La responsabilité de notre société se limite à la responsabilité légale.
Toutes informations et recommandations dans ce catalogue reflètent l'état de nos connaissances au moment de la publication. Toutes actualisations et adaptations futures ne peuvent, en aucun cas, nous être imputées.

COMPAKTUNA® PTB Tradition & Quality

P.T.B.-COMPAKTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gand - Belgique
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website www.compaktuna.be
Notre numéro vert: 0800/92279

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001:2008 certifiée.
Certificat: BE 04/1432.QA

PF.801.02/02.E170